

## Tehnični podatki:

lastnost	metoda merjenja	pri	vrednost	enota
gostota	DIN 51 757	15 °C	0,89	g/cm <sup>3</sup>
viskoznost	DIN 51 562	20 °C	ca. 11,5	mm <sup>2</sup> /s
plamenišče	DIN ISO 22719		ca. 93	°C
strdišče	DIN ISO 3016		- 56	°C
barva			rumenkasta	
odgovarja - ustreza	NATO CODE No. S-758; 9150-01-102-1473; MIL-L-63460			

Navedeni podatki odgovarjajo današnjemu stanju naših spoznanj in raziskav. Uporabniku dajejo informacijo o proizvodu in njegovi uporabi. Tehnične in pisne spremembe so pridržane.