

## Tehnični podatki:

lastnost	metoda merjenja	pri	vrednost	enota
gostota	DIN 51 757	15 °C	0,902	kg/l
viskoznost	DIN 51 562	40 °C	441,00	mm <sup>2</sup> /s
viskoznost	DIN 51 562	100 °C	29,75	mm <sup>2</sup> /s
viskoznost	DIN 51 389	- 26 °C	/	mPa s
plamenišče COC	DIN ISO 2592		225	°C
strdišče	DIN ISO 3016		- 20	°C
FZG test A/8,3/90 SKS	DIN 51 354		> 12	

Navedeni podatki odgovarjajo današnjemu stanju naših spoznanj in raziskav. Uporabniku dajejo informacijo o proizvodu in njegovi uporabi. Tehnične in pisne spremembe so pridržane.